



# **TECNOPEEL TOP COAT**

- **TOP COAT:** Finitura impermeabile a base d'acqua trasparente.
- **FUNZIONE:** Non è un rivestimento removibile; deve essere usato sopra i prodotti Tecno Peel.
- **APPLICAZIONE:** Spray con pistola alta pressione airless con ugello da 0,43 mm (in caso di pistola con serbatoio a pressione con ugello da 2,5 mm) oppure con rullo di lana d'agnello. Applicare 2 mani, quando la prima risulta ancora viscosa. Una volta che il prodotto Tecnopeel non è più viscoso, si può applicare sopra la finitura Top Coat.
- **TEMPO DI ASCIUGATURA:** Uno spessore WFT di 150 Micron diventa asciutto e non più viscoso in circa 170 minuti a temperatura ambiente. E' possibile velocizzare l'asciugatura con movimento d'aria ed aumentando la temperatura superficiale fino ad un massimo di 50°C.
- **COPERTURA:** Il tasso di copertura è di circa 8m<sup>2</sup> per kg con uno spessore WFT di 150 Micron.
- **RIMOZIONE:** La pellicola asciutta può essere facilmente rimossa pelandola a mano o con un getto d'aria a pressione. Non rimuovere in condizioni di gelo.
- **RESISTENZA ESTERNA AGLI AGENTI ATMOSFERICI:** Esposizione fino a 12 mesi.
- **PULIZIA:** Pulire immediatamente rulli ed attrezzatura con acqua dopo l'uso.
- **RIPARAZIONE:** E' possibile riparare il film eventualmente strappato o danneggiato applicando un ulteriore strato di prodotto.